


## WICKER CHAMPAGNE RECT 60X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A038476</b> | 60X120      | 9,20           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel       | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |